

メンテナンスキット説明書



ラミエッジシリーズ用メンテナンスキットのお買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよく読み、正しくお使いください。

梱包物の内訳・名称

・オイル主剤 60g



(ビン入り)

・オイル硬化剤 60g



(缶入り)

・100cc 容器 2個



・紙ウエス 1枚



・木棒 2本



・ビニール手袋 1組



・研磨紙 2枚
(#240 #400 各1枚)



ご用意いただくもの

- ・ゴーグル、マスク等の保護具(溶剤対応の物)
- ・ハケ(油性用・万能用の物 ※水性用は不可)
- ・新聞紙など(塗装する木材周辺が保護できる大きさの物)

準備

1. 塗装する木材周辺にオイルがこぼれても大丈夫なよう、新聞紙を敷いてください。
2. 塗装する木材の表面の汚れがひどい場合は、中性洗剤などで落としてください。
3. 研磨紙を用いて、塗装を行う部分の表面を軽く削ってください。
※キズの修理には #240 のペーパーを使用し、その後 #400 のペーパーで仕上げてください。

塗装方法

1. 十分な換気を行い、火気厳禁です。
2. 塗装時はゴム手袋を着用してください。
3. オイル主剤とオイル硬化剤をそれぞれ容器に移してください。
容器の目盛りを目安に1:1の割合です。
※オイル主剤はよく振ってからご使用ください。



4. オイル主剤とオイル硬化剤を混ぜ合わせ、木棒で素早く30秒程かき混ぜてください。



5. 混合したオイルをハケを用いて木材へ塗装します。
6. すぐに紙ウエスを用いて、塗装したオイルを薄く伸ばしながら拭き取ってください。



研磨後



塗装後

7. 30分後、木材の道管からオイルが噴き出していれば、紙ウエスを用いて拭き取ってください。
8. 十分な換気、火気厳禁の状態です5時間以上(理想は一晚)置いてください。
9. 時間を置いた後、塗装が十分に乾いていれば完成です。

処分方法

- ・混合したオイルは、屋外などで一晚置くとゼリー状に固まります。その後、可燃ごみとして処理可能です。
木棒・紙ウエス・研磨紙・ハケも一晚置いてから可燃ごみで処理してください。
- ・余った主剤と硬化剤は、密閉しておくことで再度使用可能です。
ただし、硬化剤が白濁したり固まったりしていると使用できません。